

Características generales

Descripción	PVC - pelicula blanda, Polímero, Blanco Brillo, 75 micras
Aplicación	Vinilo de Impresión Digital para sistemas de tintas eco-solventes solventes, tintas UV y HP - latex
Certificados	conformidad REACH cumple con la normativa de juguetes, Reg. EN 71/Part 3 (sin pftalatos)
Temperatura recomendada de aplicación	min. +10°C
Temperatura de aplicación del producto	-30 a +80°C
Durabilidad del producto	5-años *
Vida útil a 23°C / 50% humedad	2 años en caja original *
Estabilidad de Dimension (FINAT 14)	**adherencia en acero, ninguna contracción en direccion transversal (CD) en direccion de maquina (MD) 0,2 mm

Propiedades fisicas del frontal	Valor	Unidad	Norma
Calibración	75 ± 5	µm	ISO 534
Estiramiento a la rotura MD	> 160	%	DIN EN ISO 527
Resistencia al desgarro MD	> 26	Mpa	DIN EN ISO 527

Propiedades fisicas del Adhesivo	Valor	Unidad	Norma
Adherencia* P31G Permanente, Trasera gris * Valor medio	14 ± 6	N/25 mm	Finat 1 24h sobre cristal
Descripción del adhesivo	Acrilato copolímero, sin solventes, excelente resistencia a la luz y al envejecimiento, cumple con la normativa de juguetes EN 71/Parte 3, asi como la directiva Europea de embalaje 94/62/EC (contenido de metales pesados).		

Propiedades fisicas del soporte	Calibración EN ISO 20 534	Substancia ISO 536
H14 Papel Kraft, siliconado	0,144mm	135g/m ²

Garantía

Películas autoadhesivas INTERCOAT son fabricadas y entregadas bajo estrictos controles de calidad. Cualquier material que probablemente haya abandonado nuestra fábrica con una falta de calidad, es repuesto inmediatamente sin costos. Debido a los variados campos de aplicación de las películas autoadhesivas, no podemos investigar todas las posibilidades de aplicación. Todos los datos técnicos de aplicación los damos en base a nuestros conocimientos de largos años y experiencias en la práctica, pero no constituyen una base de garantía. En caso de una primer aplicación recomendamos tests previos. En caso de duda, nuestros técnicos de aplicación se encuantran a su entera disposición.

* Estocado y manipulación en condiciones normales. Condiciones climaticas de Europa Central, sin imprimir

17.01.2018

Cambio sin previo anuncio

** Dependiendo de la tinta que se utiliza y la interacion entre la tinta y el laminado, el vinilo se puede contraer cuando la zona impresa es cortada

AMC AG Division Intercoat
Bosch. 12
D-24568 Kaltenkirchen

Telefono:+49-(0)4191-8005-0
Telefax:+49-(0)4191-2450
Internet:www.intercoat.de

AMC:



OFICINA CENTRAL
Rotonda de Pitágo
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)
Atención comercial: 910 138 978
www.vzzcv